



Voce di capitolato

Trattamento densificante antipolvere e idro-oleorepellente con Ideal Work IDEAL HARD e Ideal Work PETROTEX-S

Applicazione di trattamento densificante antipolvere e idro-oleorepellente con Ideal Work IDEAL HARD e Ideal Work PETROTEX-S su pavimentazione in cls al quarzo tipo nuvolato

▪

La superficie da trattare dovrà essere accuratamente pulita ed esente da resine od impregnanti, da parti incoese o ammalorate. Eventuali fessure dovranno essere riparate. Il sottofondo dovrà avere almeno 7 giorni di maturazione.

Spandere in maniera omogenea IDEAL HARD in ragione di 200-250 gr/mq e massaggiare il pavimento con successive passate di monospazzola a setole morbide e risciacquare secondo le istruzioni del produttore.

Successivamente, e comunque non prima di 21gg dal getto del pavimento, passare all'applicazione del PETROTEX-S.

Applicare il prodotto in ragione di 150-200 gr/mq con pistola a bassa pressione, rullo o pennello in un'unica passata uniforme e saturante. Rimuovere eventuali ristagni. Supporti altamente porosi possono richiedere una successiva ulteriore applicazione, compresa nel prezzo

Ideal WORK S.r.l.

Via Kennedy, 52 31030 Vallà di Riese Pio X (TV) Italia Tel. (+39) 0423 748430

Fax. (+39) 0423 748429 www.idealwork.it www.giunto.it info@idealwork.it

Codice Fiscale Partita IVA e Reg. Imp. 03293380261 Cap. Soc. € 56.100,00 i.v.