



Voce di capitolato RIVESTIMENTO CONTINUO POLIMERICO CEMENTIZIO IDEALWORK®
MICROTOPPING® PER PAVIMENTAZIONE

Rivestimento continuo polimerico cementizio Ideal Work®Microtopping® di colore a scelta della DL

Realizzazione su preesistente sottofondo preventivamente preparato con IW Epoxy Coat e polvere di quarzo, di rasatura bi-componente cementizio polimerico. Sul primer verranno applicate con spatola d'acciaio due mani di IW Microtopping® Base Coat e successivamente una o più mani di finitura IW Microtopping® FC o IW Microtopping® HP a scelta della DL. Preventivamente alla stesura di ogni mano il fondo dovrà essere carteggiato, con grana 60 per la base (BC), con grana 60+120 prima della finitura (FC) ed accuratamente ripulito.

Colorazione a scelta della DL con COLOUR-PACK C secondo le indicazioni della casa.

Dopo 2-3 giorni si procederà alla carteggiatura della superficie ed all'applicazione della resina protettiva IW PUWB EASY opaca o semilucida in due mani, nelle quantità consigliate dal produttore.