

Voce di capitolato

RIVESTIMENTO CONTINUO POLIMERICO CEMENTIZIO IDEALWORK MICROTOPPING® PER SUPERFICI VERTICALI INTERNE E SOFFITTI.

Realizzazione di rasatura in Microtopping su preesistente intonaco o supporto in pannelli in gesso fibra. Il supporto dovrà essere livellato e rasato con malta fine o altro prodotto rasante atto a garantire una superficie priva di irregolarità. Sul sottofondo, verrà steso a rullo IW PRIMER R-R in ragione di 0,3 kg/m² o più con superficie assorbente. Verranno quindi applicate con spatola d'acciaio e con modalità fresco su fresco in successione una mano IW Microtopping® Base Coat, una successiva di finitura MT-HP ed una mano di chiusura fine con MT-FC . La stesura dovrà avvenire con movimenti rotatori regolari ed ogni mano dovrà essere accuratamente lisciata.

A presa avvenuta, dopo almeno 12 ore, carteggiare la superficie con carta 60 , eventualmente proseguendo con carte superiori fino ad ottenere la finitura desiderata.

Gli impasti saranno pigmentati con IW Color Pack-C, della tonalità ed intensità richieste dalla DL.

Dopo 1 gg (20° UR 60°) si procederà all'applicazione della resina protettiva poliuretanicca tipo IW IDEALPU-WB EASY a due mani, previ astesura di primer WB.

Il prezzo comprende materiali,manodopera, ponteggi e quant'altro necessario a completare l'opera a regola d'arte

Circa m2.....