

# PRIMER MAX EP

cod. IDEALPU-PRIMER MAXEP

Primer epossidico bicomponente a base acqua per superfici cementizie finite con frattazzartici meccaniche

## DESCRIZIONE

PRIMER MAX EP è un primer bicomponente epossidico a base di resine non ingiallenti a base acquosa, appositamente studiato per la preparazione di superfici particolarmente chiuse e lisce con frattazzo meccanico, prima del trattamento con resine tipo IDEALPU-WB EASY o IDEALPU78.

## CAMPI D'IMPIEGO

- Superfici in Architop®
- Pavimenti acidificati e nuvolati in calcestruzzo
- Per altre superfici decorative contattare l'ufficio tecnico Ideal Work

**Per Microtopping®, Lixio® e Lixio® Plus utilizzare invece WB Primer (etichetta marrone).**

## CARATTERISTICHE

PRIMER MAX EP consolida la superficie di posa e garantisce alle successive mani di resina una perfetta adesione. Utilizzato in combinazione con IDEALPU-WB EASY o IDEALPU78 forma un sistema di protezione ad applicazione facilitata che limita i possibili difetti estetici derivanti dall'applicazione a rullo.

- Carica leggermente il tono del colore del pavimento.
- Aumenta l'adesione della resina protettiva.
- Migliora la resistenza della superficie al contatto con i liquidi.
- Aumenta la resistenza della parte corticale dell'Architop.

## APPLICAZIONE

PRIMER MAX EP una volta catalizzato è pronto all'uso. **NON AGGIUNGERE ACQUA.** Dovrà essere applicato a rullo in uno strato sottile e uniforme. È consigliato predisporre un buon ricircolo d'aria per migliorare la fase di asciugatura e le proprietà della pellicola.

L'essiccazione di PRIMER MAX EP avviene per evaporazione dell'acqua. Per uno sviluppo corretto della pellicola, applicare solo quando la temperatura della superficie è superiore a 10°C e l'umidità relativa (aria) inferiore all'80%.

**EVITARE IL CONGELAMENTO.** Non conservare a temperature inferiori a 5°.

**DATI TECNICI**

Sovraverniciabilità con PUWB-EASY (senza carteggiatura**.)	da 4h* a max 6h*
Temperatura di applicazione	+10° / +30°
Umidità relativa all'applicazione	< 80%

(\*) a 20° e 65% di UR

(\*\*) Passate 6 ore è necessario carteggiare leggermente la superficie.

**RESA E RAPPORTI DI MISCELAZIONE**

Si può considerare un consumo di 40-50 g/m<sup>2</sup>.

**CONFEZIONI / STOCCAGGIO / SMALTIMENTI**

PRIMER MAX EP è fornito in taniche A+B da 4 L + 1,2 L

PRIMER MAX EP si mantiene almeno per dodici mesi dalla data del confezionamento nel contenitore originale sigillato.

**AVVERTENZE**

- Utilizzare con adeguata ventilazione.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Indossare protezioni per pelle e occhi. Lavarsi accuratamente dopo la manipolazione. Non ingerire.
- Rimuovere gli alimenti dalla zona di applicazione interna prima dell'installazione. Riporre gli alimenti solo una volta liberata la zona da qualsiasi odore.
- Pulizia attrezzi: prima che la resina si asciughi, pulire con acqua.

Si prega voler fare riferimento alla Scheda di sicurezza del prodotto sul sito [www.idealwork.it](http://www.idealwork.it) prima dell'uso.

**IMPORTANTE**

Lo scrivente declina ogni responsabilità in ordine al raggiungimento delle prestazioni dichiarate per il sistema ed alla buona riuscita dell'opera qualora essa fosse eseguita anche parzialmente in contrasto dalle presenti linee guida o con prodotti non in esse contemplati. Lo scrivente declina altresì ogni responsabilità per l'aspetto estetico della pavimentazione che dipende dalle modalità di posa, dai tempi di lavorazione e dalle condizioni termoigrometriche del cantiere che l'applicatore deve tenere in conto in relazione alla lavorazione dei materiali forniti dallo scrivente.

L'applicatore prende atto che Ideal Work non è in alcun modo responsabile dell'idoneità della soluzione scelta in relazione

a) alle condizioni di cantiere, quali ad esempio stato dei sottofondi, condizioni termoigrometriche o qualsiasi altro parametro che possa influenzare le prestazioni dei prodotti Ideal Work in opera.

b) alle sollecitazioni a cui i prodotti Ideal Work potranno essere sottoposti in opera.

Prende atto inoltre che Le indicazioni fornite in proposito da Ideal Work nella propria documentazione tecnica sono da considerarsi condizione necessaria ma non sollevano in alcun modo l'applicatore dalle responsabilità e valutazioni tecniche proprie dell'esecutore.

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio disponibili al momento della stesura. È responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui si intende destinare. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono essere variati in ogni momento. Si ricorda inoltre che i prodotti Ideal Work sono destinati esclusivamente all'uso professionale.