

SISTEMA RASICO

Rasatura cementizia ad alta resistenza per pavimenti esterni

Descrizione

Rivestimento cementizio decorativo in basso spessore per pavimentazioni esterne applicabile a spatola.

RASICO classico o nella versione TOUCH è ideale per rinnovare in modo veloce e pulito pavimentazioni e superfici esterne e trasformarle in superfici decorative resistenti e ad alto impatto estetico..

L'applicazione a spatola, l'ampia gamma di colori disponibili e le superfici classica e TOUCH offrono al progettista un'amplissima libertà creativa

Caratteristiche

Il sistema è composto da *IDEAL BINDER*, (liquido polimerico), *HARDENER NEUTRO* (polvere corazzante al quarzo), *RASICO TOUCH* (strato di finitura) e *COLOR-PACK C* (pigmento colorante), *IDEAL SEALER R* (resina protettiva acrilica trasparente). Ideal Binder e Hardener Neutro formano una miscela semiliquida di facile e veloce applicazione ed adatta alla maggior parte dei sottofondi (calcestruzzo e, previa preparazione con Epoxy Coat ,sabbia e cemento, piastrelle o altro).La miscela Rasico viene applicata a spatola o racla in due mani strutturali ed eventualmente una di finitura fine (*RASICO TOUCH*) per uno spessore complessivo di 3-4 mm. La lavorazione a spatola gli conferisce il caratteristico effetto fiammato, esaltato dalla leggera carteggiatura e successiva applicazione resina protettiva trasparente *IDEAL SEALER R*.

L' applicazione della mano di finitura *RASICO TOUCH* è raccomandata a chi desidera una superficie più liscia e regolare che mantiene il caratteristico disegno fiammato.

La pavimentazione *RASICO* è disponibile in oltre 25 colori , ha eccezionali caratteristiche meccaniche ed antisdrucchiolo ed una buona resistenza agli sporcanti.

Campi d'impiego

- Pavimentazioni decorative antisdrucchiolo;
- Rinnovo di pavimentazioni esterne in sovrapposizione su pavimento esistente;
- Terrazze;
- Cortili e bordi piscina;
- marciapiedi

Applicazione

1. Passare con disco al diamante fino ad avere una superficie sana e tale da garantire una buona adesione. Riparare con Epoxy Coat eventuali porzioni danneggiate o parti incoese.
2. Bagnare il fondo con *IDEAL BINDER* diluito 1:3 con acqua e applicare a spatola o racla la prima mano di *RASICO*
3. Dopo 6-12 ore e comunque a completa asciugatura, Bagnare il fondo con *IDEAL BINDER* diluito 1:3 con acqua e applicare a spatola o racla la seconda mano come al punto 2. Curare particolarmente la stesura di questa mano che determinerà il disegno finale della superficie.
4. Dopo 24-48 h carteggiare con carta 24 .
5. **Solo se richiesta la finitura TOUCH, altrimenti passare al punto 6.**
Applicare la mano di filler *RASICO TOUCH*, carteggiare leggermente con carta 60.
6. Applicare a rullo o a spruzzo due mani di la resina protettiva *IDEAL SEALER R* (140g/m² per mano) Per una superficie leggermente satinata applicare una terza mano additivata con IW OPACIZZANTE.

MIX RASICO

25kg HARDENER NEUTRO + 3kg IDEAL BINDER+3 kg ACQUA.

Per la colorazione Aggiungere 28 g di COLOR-PACK C per litro di mix rasico.

MIX RASICO TOUCH

25 kg RASICO TOUCH+3,75 kg di IDEAL BINDER+3,75 kg acqua.

Per la colorazione Aggiungere 28 g di COLOR-PACK C per litro di mix rasico touch.

Dati tecnici

Vedere foglio dati

Vedere schede di sicurezza di Ideal Binder,Hardener e Rasico Touch

Resa

Consumo per m²

RASICO (2 mani)

<i>HARDENER NEUTRO</i>	3,3-3,8 kg/m ²
<i>IDEAL BINDER</i>	0,5-0,6 kg/m ²
<i>IDEAL SEALER R</i>	0,28 kg/m ²

Finitura RASICO TOUCH

<i>RASICO TOUCH</i>	0,75 kg/m ²
<i>IDEAL BINDER</i>	0,12 kg/m ²

I consumi possono variare in base al tipo di finitura, all'esperienza del posatore e alle condizioni della superficie.

Confezioni / Stoccaggio / Smaltimenti

<i>HARDENER NEUTRO</i>	<i>confezioni da 25 kg</i>
<i>IDEAL BINDER</i>	<i>confezioni da 25 kg e da 10 kg</i>
<i>RASICO TOUCH</i>	<i>confezioni da 25 kg</i>
<i>IDEAL SEALER R</i>	<i>confezioni da 20 kg</i>
<i>COLOR-PACK C</i>	<i>confezioni da 0,5 kg</i>

Conservare in luogo fresco e ventilato.

Tempo di scaffale 12 mesi nelle confezioni originali.

Avvertenze

Lavorare con temperature comprese tra 8 e 25 °C. Nel periodo estivo, evitare le ore centrali della giornata.

Zone di applicazione che durante la fase di presa siano sottoposte a condizioni differenziate (ad es. sole-ombra), possono risultare con marcate differenze di tonalità, che comunque tendono ad affievolirsi con la resinatura.

Prima della resinatura proteggere la superficie dalla caduta di liquidi e sporcanti.

Cadute di acqua sulla superficie non resinata possono portare alla comparsa di macchie. In questo caso immediatamente bagnare uniformemente la superficie. In caso di necessità il passaggio con spazzola tipo Tynex permette di attenuare macchie o differenze di tonalità insorte durante l'applicazione.

IMPORTANTE:

Lo scrivente declina ogni responsabilità in ordine al raggiungimento delle prestazioni dichiarate per il sistema ed alla buona riuscita dell'opera qualora essa fosse eseguita anche parzialmente in contrasto dalle presenti linee guida o con prodotti non in esse contemplati.

Lo scrivente declina altresì ogni responsabilità per l'aspetto estetico della pavimentazione che dipende dalle modalità di posa, dai tempi di lavorazione e dalle condizioni termoigrometriche del cantiere che l'applicatore deve tenere in conto in relazione alla lavorazione dei materiali forniti dallo scrivente.

L'applicatore prende atto che Ideal work non è in alcun modo responsabile dell'idoneità della soluzione scelta in relazione

a) alle condizioni di cantiere, quali ad esempio stato dei sottofondi, condizioni termoigrometriche o qualsiasi altro parametro che possa influenzare le prestazioni dei prodotti Ideal Work in opera.

b) alle sollecitazioni a cui i prodotti Ideal Work potranno essere sottoposti in opera.

Prende atto inoltre che le indicazioni fornite in proposito da Ideal Work nella propria documentazione tecnica sono da considerarsi condizione necessaria ma non sollevano in alcun modo l'applicatore dalle responsabilità e valutazioni tecniche proprie dell'esecutore

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio disponibili al momento della stesura. È responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui si intende destinare. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono essere variati in ogni momento. Si ricorda inoltre che i prodotti Ideal Work sono destinati esclusivamente all'uso professionale.

EDIZ. 01 del 10.6.2017 Revisione 04 del 7.08.2019