

Voce di capitolato PAVIMENTO IN CLS A BASSO SPESSORE IDEALWORK[®] BETONTOP[®]

Realizzazione di pavimentazione cementizia a basso spessore IDEAL WORK[®] BETONTOP[®] nuvolato.

Fornitura e posa in opera di pavimentazione di spessore cm(da cm 2,5 a cm 6,0) realizzata con miscela composta da concentrato fibrorinforzato IDEAL WORK[®] BETONTOP[®] in ragione di almeno il 10% del peso a secco (vedere scheda tecnica), sabbia 0-6mm , ghiaia 5-15 mm , cemento grigio ed acqua nelle dosi consigliate dal produttore.

Il sottofondo dovrà essere compatto, uniforme, privo di fessurazioni, perfettamente pulito e libero da impurità o precedenti trattamenti ed avere una resistenza allo strappo non inferiore a 1,5 N/mm². Questo successivamente dovrà essere preparato con IDEAL WORK[®] IDEAL-BOND steso con una scopa a setole dure in ragione di almeno 2 kg/mq, su cui verrà steso fresco su fresco e poi lisciato con frattazzatrice meccanica l'impasto BETONTOP[®] descritto.

Dopo il getto dovrà essere eseguito lo spolvero con premiscelato tipo IW Ideal Floor di colore a scelta della Direzione dei Lavori in ragione di almeno 4,0 kg/mq e la finitura manuale della superficie in modo da realizzare un effetto cromatico di nuvolatura a contrasto sul fondo chiaro.

Successivamente, previa accurata pulizia con monospazzola, è prevista l'applicazione di resina densificante tipo **IW Ideal Hard** in **ragione** di almeno 200 g/mq, del trattamento antiolio con **IW Petrotex-S** in ragione di almeno 200g/mq e la stesura di una mano di cera acrilica tipo **IW Idealcera**.

Viene compreso nel prezzo: la formazione di giunti mediante il taglio con disco diamantato, nel rispetto di quelli preesistenti sulla pavimentazione sottostante e la loro successiva sigillatura finale con resina poliuretana di colore indicato dalla DL, l'assistenza, tutti i materiali occorrenti ed il loro avvicinamento al luogo di posa, tutte le attrezzature e quant'altro necessario per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.