

## ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE DI IDEAL HARD

1. Il pavimento deve essere asciutto.  
La temperatura del pavimento compresa tra 5-30 °C.  
Proteggere le parti in Ferro - Alluminio - Vetro.
2. Distribuire sul pavimento 200gr/m<sup>2</sup> di IDEAL-HARD con un annaffiatoio.
3. Massaggiare il pavimento per circa 30-35 min. in più passate (minimo 5), con monospazzola a setole morbide o con disco rosso.

### **ATTENZIONE!!!**

**Dove il pavimento tende ad asciugare spruzzare ancora prodotto.  
Non fare asciugare le giunte.**

4. Dopo 35-40 min. nebulizzare un po' acqua sul pavimento
5. Massaggiare con monospazzola per altri 10 min. (minimo 2 passate)
6. Risciacquare con acqua pulita almeno 2 volte, facendo attenzione a non lasciare residui.
7. NB: In questa fase ci vuole massima attenzione per evitare il crearsi di aloni bianchi causati dal residuo di prodotto.